

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

57095079

PUBLICATION DATE

12-06-82

APPLICATION DATE

04-12-80

APPLICATION NUMBER

55171889

APPLICANT: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD;


INVENTOR: OOTA AKIRA;

INT.CL.

: H01M 4/86

TITLE

: GAS DIFFUSION ELECTRODE



ABSTRACT: PURPOSE: To obtain a gas diffusion electrode which prevents electrolyte from leaking through pinholes by fabricating the gas diffusion electrode in such a way that more than one sheet of water repellent resin film are adhesive bonded with a resin adhesive or by heat-treatment, and this composite film is stuck to a catalyst layer.

> CONSTITUTION: One side of a polytetrafluoroethylene film 6 of 100µm thickness, 0.5~1µm main distribution of pore size and a 50% porosity, is coated with the dispersion 10 consisting of tetrafuoroethylene-hexafluoropropylene copolymer, and stuck to the same film 6. This composite film is adhesive bonded by heat-treatment at 280°C, pressed to join with a catalyst layer 5 having a metal core and mainly consisting of active carbon, to fabricate an air electrode.

COPYRIGHT: (C)1982,JPO&Japio

THIS PAGE BLANK (USPTO)

BLANK (USPTO)

(B) 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭57—95079

61 M 4'86

識別記号

庁内整理番号 7268-5H ❸公開 昭和57年(1982)6月12日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

はガリ仏の電機

\$1**?**\$ **5**755—171889

禁計 **№ %**755(1980)12月4日

お兄 明 者 小集信晴

門真市大字門真1006番地松下電 器產業株式会社内 ⑫発 明 者 太田璋

門真市大字門真1006番地松下電 器産業株式会社内

⑪出 願 人 松下電器産業株式会社

門真市大字門真1006番地

邳代 理 人 弁理士 中尾敏男 外1名

96 ám s

1、発明の名称

ガス拡散電極

- 2、特許請求の範囲
 - (1) 聴岐崎と撥水性樹脂膜とを貼り合わせてなる ガス拡散電極において、撥水性樹脂膜が予め樹 脂接着刷または熱処理によって複数枚の撥水性 樹脂膜を接着したものであることを特徴とする ガス拡散電磁。
 - (2) 削記撥水性樹脂膜が、多孔性フッ案樹脂膜で ある特許請求の範囲第1項に記載のガス拡散電 で。
 - (a) 前記樹脂接着別が、ポリ4フッ化エチレンまたは4フッ化エチレン-6フッ化プロピレン共 重合体のディスパージョンである特許請求の範 囲第1項に記載のガス拡散電極。
 - (4) 前記熱処理の温度が、フッ素樹脂系接着剤の 融点以下である特許請求の範囲第1項に記載の ガス拡散電極。
- 3、発明の詳細な説明

本発明は空気(酸素) - 水素燃料電池、据電用空気 - 亜鉛電池、空気ボタン型電池などに用いられるガス拡散電優、とくに空気優の改良に関するものであり、品質が安定し、信頼性にすぐれた電池を提供しようとするものである。

一般的に、ガス拡散型の空気値(以下空気値と 略称する)は、ある程度撥水性を有する触媒層に 撥水性を有する多孔性樹脂、たとえばファ素樹脂 多孔膜を貼り付けて構成されるものであるが、電 池を構成した場合、周知のように触媒層に電解液 が接し、さらに空気が撥水性樹脂層を通して触媒 層に接し、液体一固体・気体の三層界面のパラン スを維持しながら電気化学反応が進行する。

したがって、触媒層自身は適度な撥水性を有するが電解液が没透するので、撥水性樹脂膜で空気を拡散させつゝも、液は絶対透過しないようにコントロールしなければならない。

たこで、撥水性樹脂膜の孔径を規制し、2~3 μあるいは1μ以下に揃えている。しかしながら、 ある程度量産化した場合、必ずしも孔径をすべて

揃えることはできず、10μ以上の大きな孔径の ピンホールがときたま生成する。このピンホール^{*} は検査工程で検出するのは困難であり、電池を形 成したとき繍液し易い不良品として残存したまゝ になっているのが現状である。

たとで本発明では、このピンホールの発生を解 消するのは困難であるので、このピンホールによる弊害を最小限に留めることを目的とし、その手 段を見いだすことに成功した。

すなわち、複数枚の撥水性樹脂膜を樹脂接着削 あるいは熱処理によって接着し、この複合膜を用 いることにより、ピンホールの悪影響を解消した ものである。

こうすることにより、たとえば、計算上によると電池100個につき1個のピンホールがあったとすると、2枚重ねの接水膜では、同じ電池に2個のピンホールが存在する確率は1000分の1となり、さらにピンホールどうしが重なり合う。確率は、それよりもはるかに小さなものとなる。

また、接着刷なり熱処埋によって一部触着して

5 気化率 5 0 %のポリ 4 フッ化エチレン膜の片面に 4 フッ化エチレン - 6 フッ化プロピレン共重合体 のディスパージョンを塗布して同じ膜を貼り合わ せ、2 8 0 ℃ (核接着剤の融点は2 8 8 ℃) にて 熱処理して接着した後、金属芯材を有し活性炭を 主体とした触媒層に圧着によって貼り付け、空気 便とした。その断面概略図を第1 図に示す。

図中、5 は正極触媒幡、6 はガス 拡散時、1 0 は接着幡である。この空気複を正極として、負極に亜鉛、電解液化アルカリ液を用い空気ボタン電池を1000個作り、これを4とした。またこの電池の断面図を第2図に示した。

図中、1は正仮ケース、2は空気孔、3は負復ケース、4は絶縁封ロリング、5は正復触媒層、6は正版がス拡散層、7は負領亜鉛、8はセパレータ、9は通気性の正復支持体である。

比較のため本発明K用いた撥水膜と同じ材質で厚さが2倍の撥水膜を1枚用いて第2図ともったく同じ電池を1000個作った。これをBとする。

これらのA.B両電池を3ヶ月間室温中に放置

特開昭57- 95079 (2)

いるので、接着部分とピンホールが重なった場合は、ピンホールをある程度埋めることも可能である。たぶし、接着剤は親水性であると、電解液を誘引することになるので、撥水性を有するフッ果系接着剤、たとえばポリ4フッ化エチレンのディスパージョン、4フッ化エチレンー8フッ化プロピレン共重合体のディスパージョンなどが好まし

さらに、熱処理温度は熱融着するのみであるの で、該接着剤の触点以下が好ましい。

なお、類似の方法として撥水性の膜を単に重ねているものがあるが、この場合には電池の中の膜 それぞれにピンホールがあった場合、接着されていないのでピンホールを介して確実に漏液する。 それに部品として複数枚ある場合は加工性が悪い ので、生産性は極端に低下するという欠点があり、 本発明とは本質的に異なるものである。

以下、本発明の実施例を空気ボタン型電池の場合について説明する。

まづ厚さ100μ、孔径の主分布0.5~1μ、

し、その間の空気優からの端被状況を調べた。 C の結果を次表に示した。

	程地	時間	1 0 日後	1 ケ月後	3ケ月後
	被他	A	0	0	0
.]	個数	В	0	8	9

この表から明らかなように、本発明のAではまったく褊液がみられなかったが、従来のBでは1ケ月後に8個も瀰液しており、その後はあまり増加していない。これは撥水膜6にピンホールより 繍液するものは1ケ月間のうちにほぶ 繍液するが、それ以外は正常品として保たれることを意味するものである。

以上のことから、本発明の効果の大きなことが明らかであるが、これは空気ボタン型電池のみならず、シート状の空気優を用いる電池系であればいずれも適用可能である。

4、図面の簡単な説明


特開昭57- 95079(3)

新1図は本発明の実施例における空気極の断面 低略図、第2図は同空気極を用いた空気ボタン型 建地の断面図である。


1 ……正極ケース、2 ……空気礼、3 ……負極ケース、4 ……他縁封ロリング、5 ……正極触媒層、6 ……正便ガス広散順、7 ……負極亜鉛、8 ……セパレータ、9 ……通気性の正模支持体、1 O ……接着順。

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

年 : 図



第 : B



.

· ·